

Technisches Merkblatt**BEGRA Hart- PVC Granulat****Type: GE 721 weiss 9/0600**

Physikalische Daten	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte	DIN EN ISO 1183	g/cm ³	1,59
Vicat-Erweichungstemp. B 50	DIN ISO 306	°C	80
Elastizitätsmodul	DIN EN ISO 178	N/ mm ²	3200
Zugfestigkeit	DIN EN ISO 527-2	N/ mm ²	50
Reißdehnung	DIN EN ISO 527-2	%	40
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 179/1eA	KJ/m ²	5
Längenausdehnungs- koeffizient	Dilatometer (-30/+50°C)	1/K	80·10 ⁻⁶

Stabilisierungsbasis: Ca/Zn

Einsatzgebiet: normal schlagzähe Profile für den Innen u. Außeneinsatz.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Sie werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben, stellen aber keine Garantie dar.

Jeder Verbraucher unserer Produkte haftet stets selbst für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften, auch auf dem Gebiet des Lebensmittelrechts und der Unfallverhütung. Eine einwandfreie Qualität gewähren wir im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Hausanschrift:: Thyssenstraße 19 – 21
13407 Berlin
Telefon: (030 4 09 04 90
Telefax: (030) 4 14 40 95

Limbacher Straße 32
66424 Homburg / Saar
(06848) 7 00 30
(06848) 70 03 20